

# 方圆标志认证集团有限公司文件

方圆集团公司产检字〔2018〕15号

---

## 关于水泥产品认证要求变更的通知

各子公司、分公司、产品运营部、运营中心：

国家标准化委员会于2018年11月19日发布GB 175-2007《通用硅酸盐水泥》第3号修改单（见附件1），修改内容核心为取消复合硅酸盐水泥强度等级为32.5R（简称P·C 32.5R）的产品种类，该修改单于2019年10月1日起实施。方圆集团现就有关事项通知如下：

### 一、 具体安排

（一）自2019年1月1日起，方圆集团不再受理P·C 32.5R的水泥产品委托认证。

(二) 附件 2 为截至 2018 年 11 月 20 日覆盖 P·C32.5R 的水泥产品认证证书(证书状态为有效和暂停),分支机构应于 2018 年 12 月 20 日前确认覆盖 P·C32.5R 的水泥产品认证证书信息(附件 2)是否正确、是否有遗漏。

(三) 分支机构应联系各自的相关获证企业于 2019 年 9 月 30 日前办理完成 P·C32.5R 产品认证证书变更/处置手续(缩小认证范围或注销认证证书)。

(四) 2019 年 9 月 30 日前未选择变更/处置的企业可以正常安排监督审核,保持证书有效。方圆集团将于 2019 年 10 月 1 日,统一办理相应的缩小认证范围或注销认证证书手续。

## 二、联系方式

请各分支机构于 2018 年 12 月 20 日前将确认覆盖 P·C32.5R 的水泥产品认证证书情况(附件 2)反馈至联系人邮箱,如有遗漏证书也请一并在邮件中反馈。若在截止日期前未反馈,则视为无异议。

联系人: 王丽然      Email: wlr@cqm.com.cn

联系电话: 010-6870 8501

附件 1: GB 175-2007 通用硅酸盐水泥 第 3 号修改单

附件 2: 覆盖 P·C32.5R 的水泥产品认证证书

此页无正文



---

印发部门：产品认证与检验事业部

2018年12月7日印发

---

# 附件 1:

## GB 175—2007《通用硅酸盐水泥》 国家标准第 3 号修改单

1. 在 GB 175—2007 的第 2 号修改单的基础上,6.4 条更改为:  
“6.4 复合硅酸盐水泥的强度等级分为 42.5、42.5R、52.5、52.5R 四个等级。”
2. 表 3 更改为新表:

不同品种不同强度等级的通用硅酸盐水泥,其不同龄期的强度应符合表 3 的规定。

表 3

单位为兆帕

| 品 种                              | 强度等级  | 抗压强度        |             | 抗折强度       |            |
|----------------------------------|-------|-------------|-------------|------------|------------|
|                                  |       | 3 d         | 28 d        | 3 d        | 28 d       |
| 硅酸盐水泥                            | 42.5  | $\geq 17.0$ | $\geq 42.5$ | $\geq 3.5$ | $\geq 6.5$ |
|                                  | 42.5R | $\geq 22.0$ |             | $\geq 4.0$ |            |
|                                  | 52.5  | $\geq 23.0$ | $\geq 52.5$ | $\geq 4.0$ | $\geq 7.0$ |
|                                  | 52.5R | $\geq 27.0$ |             | $\geq 5.0$ |            |
|                                  | 62.5  | $\geq 28.0$ | $\geq 62.5$ | $\geq 5.0$ | $\geq 8.0$ |
|                                  | 62.5R | $\geq 32.0$ |             | $\geq 5.5$ |            |
| 普通硅酸盐水泥                          | 42.5  | $\geq 17.0$ | $\geq 42.5$ | $\geq 3.5$ | $\geq 6.5$ |
|                                  | 42.5R | $\geq 22.0$ |             | $\geq 4.0$ |            |
|                                  | 52.5  | $\geq 23.0$ | $\geq 52.5$ | $\geq 4.0$ | $\geq 7.0$ |
|                                  | 52.5R | $\geq 27.0$ |             | $\geq 5.0$ |            |
| 矿渣硅酸盐水泥<br>火山灰质硅酸盐水泥<br>粉煤灰硅酸盐水泥 | 32.5  | $\geq 10.0$ | $\geq 32.5$ | $\geq 2.5$ | $\geq 5.5$ |
|                                  | 32.5R | $\geq 15.0$ |             | $\geq 3.5$ |            |
|                                  | 42.5  | $\geq 15.0$ | $\geq 42.5$ | $\geq 3.5$ | $\geq 6.5$ |
|                                  | 42.5R | $\geq 19.0$ |             | $\geq 4.0$ |            |
|                                  | 52.5  | $\geq 21.0$ | $\geq 52.5$ | $\geq 4.0$ | $\geq 7.0$ |
|                                  | 52.5R | $\geq 23.0$ |             | $\geq 4.5$ |            |
| 复合硅酸盐水泥                          | 42.5  | $\geq 15.0$ | $\geq 42.5$ | $\geq 3.5$ | $\geq 6.5$ |
|                                  | 42.5R | $\geq 19.0$ |             | $\geq 4.0$ |            |
|                                  | 52.5  | $\geq 21.0$ | $\geq 52.5$ | $\geq 4.0$ | $\geq 7.0$ |
|                                  | 52.5R | $\geq 23.0$ |             | $\geq 4.5$ |            |